

AKEMI MARMORKITT 1000 — 900 ml pakuotė

Naudojimosi instrukcija

Šie klėjai tinka metalinėms raidėms, įtrūkimams klijuoti, taip pat naudojami kitų poliesterio pagrindu paruoštų klijų atskiedimui. Klėjus galima poliruoti, klėjai skaidrūs.

1. Klijuojamą paviršių kruopščiai nuvalykite ir jei yra galima paviršių padaryti grubesnį.
2. Šiuos klėjus galima dažyti su AKEMI poliesterio pagrindo pigmentais (iki 5 proc.)
3. 100 g AKEMI MARMORKITT klijų sumaišykite su 2-4g kietintojo.
4. Šis paruoštas mišinys tinka naudojimui maždaug 6-10 min. (esant 20 laipsnių temperatūrai).
5. Po 15-30 minučių priklijuotos raidės tvirtai laikosi. Po 30-60 minučių (esant 20 laipsnių temperatūrai) sukietėjusius AKEMI Marmorkitt klėjus galima toliau apdirbti (šlifuoti, frezuoti, gręžti).
6. Šiluma pagreitina, šaltis sulėtina priemonės stingimą.
7. Prieš pradėdami dirbti su AKEMI MARMORKITT klėjais naudokite apsaugines pirštines bei apsauginius akinius.
8. Laikant šaltoje sandėliavimo patalpoje (nuo 5 iki 25 laipsnių), neatidaryto produkto galiojimo laikas 1 metai.
9. Dozavimo dėžutes išmesti pagal galiojančius šalies atliekų rūšiavimo potvarkius. Prieš išmetant pašalinti visus klėjus iš talpos.