

AKEPOX 2030 — 200 ml pakuotė

Naudojimosi instrukcija

Šie klijai tinka natūraliam, dirbtiniam akmeniui, betonui, metalui, molio plytom, aliuminiui ir medžiui klijuoti. Jie yra atsparūs lauko sąlygom, greitai kietėjantys, be tirpiklių, geras sukibimas esant drėgnom oro sąlygom.

1. Klijuojamą paviršių kruopščiai nuvalykite ir jei yra galima paviršių padaryti grubesni.
2. Nuimti dangtelį, klijų dozavimo dėžutes įstatyti į pistoletą, rankeną spausti tol, kol pasirodo iš abiejų angų abu komponentai, tuomet užsukti maišymo vamzdelį.
3. Jei nenaudojate maišymo vamzdelio, abu komponentus gerai išmaišykite.
4. Paruoštą dvikomponentį mišinį galima naudoti apie 20-30 minučių, esant 20 laipsnių temperatūrai. Praėjus 3-5 valandom (esant 20 laipsnių temperatūrai) suklijuotas dalis galima transportuoti, maždaug po 8-10 valandų (esant 20 laipsnių temperatūrai) suklijuota priemonė gali pakelti apkrovą ir gali būti apdirbama. Klijai pilnai sukietėja praėjus 7 dienom (esant 20 laipsnių temperatūrai).
5. Šiluma pagreitina, šaltis sulėtina priemonės stingimą.
6. Laikant šaltoje sandėliavimo patalpoje, galiojimo laikas 1 metai.
7. Dozavimo dėžutes išmesti pagal galiojančius šalies atliekų rūšiavimo potvarkius.

Būtina atsižvelgti:

1. Šviesa keičia klijų spalvą.
2. Klijų negalima naudoti esant žemesnei nei +10 laipsnių temperatūrai.
3. Galima naudoti tik originalų maišymo vamzdelį.
4. Daugiau informacijos apie priemonę galima rasti Techniniame duomenų lape.
5. ES teritorijoje šią priemonę pagal galiojančius potvarkius gali naudoti tik tos srities specialistai, tai nėra plataus naudojimo prekė.